

# エポキシ ネジテツコン エポックジョイント EP

サイズ:D19~D51 鋼種:SD345・SD390

## 業界初！ エポキシ樹脂塗装鉄筋と継手のトータルな品質保証を実現

(一財)土木研究センターにて「鉄筋継手性能評価試験 A級」を確認。  
従来、材料の鉄筋・継手は素材メーカーで品質保証し、エポキシ樹脂塗装については塗装メーカーで品質保証していましたが、業界で初めて最終製品であるエポキシ樹脂塗装鉄筋と継手を一貫して品質保証するシステムを確立いたしました。

エポキシネジテツコンは、土木学会の「エポキシ樹脂塗装鉄筋を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針」に準拠した異形棒鋼です。




### 特長


- 継手部のエポキシ補修(タッチアップ)不要
- 熟練した職人不要、人手削減
- 大がかりな機械不要



エポキシ樹脂塗装を用いる鉄筋コンクリートの設計施工指針



(一財)土木研究センター試験報告書 第1402号 第1701号



(一財)ベタリーピング一般評価 評価 CBL RC007-14号



ダブルカートリッジ方式で簡単施工

# エポキシ樹脂塗装 **エポックジョイント EP**

## ■継手の機械的性質

継手	適用鋼種 ※1	記号	機械的性質	
			降伏点 N/mm <sup>2</sup>	引張強さ N/mm <sup>2</sup>
カプラー	SD345・SD390	JIS G 5503 FCAD1200-2	900 以上	1200 以上


※1 SD490（土木向け）はお問い合わせください。

## ■カプラーの寸法・形状

呼び名 ※2	カプラー外径 ※3				カプラー 全長 L ※3	ねじ部形状寸法	
	円形部直径 C1	十角形部				ピッチ P	内径 Di
		対辺 B1	対角 C2	長さ L1			
D19	29	31	32.6	30	125	8	18.9
D22	34	36	37.9	30	150	9	21.8
D25	38	40	42.1	30	160	10	24.8
D29	43	45	47.3	35	195	12	28.2
D32	48	50	52.6	45	220	13	31.4
D35	53	55	57.8	45	230	14	34.4
D38	57	59	62.0	45	240	15	37.5
D41	62	64	67.3	50	250	16	40.5
D51	76	80	84.0	60	320	20	49.2

※2 D13・D16、異径継手は事前にお問い合わせ願います。

※3 エポキシ樹脂塗装前の寸法・形状となります。



最新の製品情報は  
こちらのHPより  
ご確認ください。

スマホから  
簡単確認

## エポキシ樹脂塗装 委託先

### ■安治川鉄工株式会社

●大阪工場（本社）〒555-0011 大阪府大阪市淀川区竹島4-11-88

TEL 06 (6478) 4497

FAX 06 (6478) 0838

●関東工場 〒323-0152 栃木県小山市大字延島2399-7

TEL 0285 (37) 9181

FAX 0285 (37) 9183

## 東京鉄鋼グループ

### ■東京鉄鋼株式会社

●東京本社 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング11F

TEL 03 (5276) 9706 (代表) FAX 03 (5276) 9713

●大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト13F

TEL 06 (4707) 1450 (代表) FAX 06 (4707) 1454

●名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-31 ジブラルタ生命名古屋錦ビル3F

TEL 052 (962) 3530 (代表) FAX 052 (962) 3536

●福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-7-22 第14岡部ビル9F

TEL 092 (433) 2122 (代表) FAX 092 (433) 2123

●東北営業所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-1 オークツリー一番町3F

TEL 022 (222) 0665 (代表) FAX 022 (222) 0667

●札幌営業所 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3-3 札幌MNビル10F

TEL 011 (206) 6477 (代表) FAX 011 (206) 6466

●総合加工センター 〒323-0813 栃木県小山市横倉1108

TEL 0285 (27) 4480 (代表) FAX 0285 (27) 4490

### ■東京鉄鋼土木株式会社

●本社 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング10F

TEL 03 (3230) 2741 (代表) FAX 03 (3230) 2844